



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F. e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

RN20036 IRVIN S1PS FO SR ESD
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Aluminium
CALZATURA TIPO "A"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,109



RED PREMIUM



DESCRIZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

NORMA EN ISO

VALORE

Irvin è una scarpa da lavoro antinfortunistica realizzata con **materiali innovativi** che ne sottolineano l'incredibile **design** **Made in Italy**. Sicurezza e protezione si combinano con un design moderno e innovativo.

Scarpe antinfortunistiche basse e comode con tomaia in **nylon** **traspirante con copripuntale di rinforzo in poliuretano** e **fodera in morbida pelle di vitello bianca** che si estende dalla punta al tallone donando elevato comfort e benessere e avvolgendo il piede come una calza.

Il comfort viene incrementato dal **sistema Infinergy®** che garantisce un ritorno di energia di oltre il 55% ad ogni passo, ideale per chi fa un lavoro dinamico. Maggiore sicurezza e stabilità grazie alla **proprietà antiscivolo**.

Irvin assicura la totale sicurezza delle dita e della parte anteriore del piede grazie al **puntale AirToe Aluminium** mentre il **sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS** completamente **tessile** assicura la totale protezione dell'intera pianta del piede essendo direttamente cucita alla tomaia.

Scarpe da lavoro dotate di **sottopiede anatomico U-Power Original in morbida pelle di vitello bianca, traspirante e antibatterico**.

PUNTALE "AirToe Aluminium"

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm

Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

SOLETTA "Save & Flex® PLUS"

Resistenza alla perforazione N

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

Assorbimento acqua dopo 60'

Acqua trasmessa dopo 60'

Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h)

Coefficiente di permeabilità mg/cm²

FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm² h)

Coefficiente di permeabilità mg/cm²

Resistenza all'abrasione cicli SECCO

Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³

Resistenza alle flessioni mm

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm

Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)

Assorbimento di energia del tacco J

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°)

SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)

SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)

≥ 14

≥ 14

≥ 1100

< 10⁹ Ω

≤ 30%

≤ 0,2 gr

≥ 0,8

≥ 15

≥ 2

≥ 20

25.600 cicli

12.800 cicli

≥ 400 cicli

≤ 150

≤ 4

≥ 3

≤ 12

≥ 20

≥ 0,31

≥ 0,36

≥ 0,19

≥ 0,22

20345:2022

OTTENUTO

15,0

15,5

Conforme

Conforme

N.A.

N.A.

37,3

298,3

16,6

132,8

Conforme

Conforme

Nessun danneggiamento

58

0

4,0

1,0

46

0,41

0,41

0,33

0,29